

LES PARQUETS RÉSISTANTS



INTÉRIEUR



HUILE DURE AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES

PROMESSES

Technologie : forte pénétration.

FDES disponible sur demande.

Produit innovant, très technique. Permet de respecter réellement la santé de l'Homme et son environnement.

Spécialement formulée pour nourrir en profondeur vos parquets, planchers meubles en bois, pour les protéger de l'abrasion et des taches, tout en leur gardant leur aspect naturel, en intérieur.

Remplace avantageusement un vitrificateur : laisse respirer le bois tout en le rendant imperméable à l'eau. Entretien facile.

(1) **Formulée à base de produits naturels** : huiles naturelles, extraits de graines de lin, gommes naturelles, alcool, écosolvants biodégradables, dérivés de la terre d'infusoires, pigments de terre : 90 à 95 % de matières naturelles dans le film sec.

UTILISATION

Pour tous parquets (y compris en bois thermotraités), escaliers, meubles en bois ; terre cuite, liège.

LOCALISATION

Intérieur.

FINITION

Mate.

TEINTE

Naturel (ambrée, peut modifier le ton du bois), blanc.

Sur bois très absorbants, il est possible d'utiliser une teinte uniquement en première couche, et de finir la saturation du bois avec le naturel.

ODEUR

Agréable, naturelle.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide.

LIANTS

Huiles naturelles, huile de bois de chine, extraits de graines de lin, gommes naturelles.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Isoaliphates, alcool, dérivés d'acides gras.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 48%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 0,99 (Teinte : Naturel)

HUILE DURE

AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES

APPLICATION

Brosse, spalter, rouleau. Respecter les conditions et prescriptions définies au DTU 59-1.

DILUTION

Il est impératif de respecter les indications notées sur l'étiquette du bidon.

PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur bois bruts, exempts de traces d'anciennes cires ou d'anciens vernis, propres, secs et sains. La surface doit être poncée à "blanc" puis polie (papier 260 ou 280) et dépoussiérée soigneusement afin d'augmenter la résistance ultérieure. Une excellente préparation des fonds sera la garantie d'un bon résultat. Traitement insecticide possible avec le **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE SANS ODEUR MAULER®**.

Le bois devra être parfaitement propre et sec. Taux d'humidité inférieur à 10%. S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

DILUANT AUX ÉCOSOLVANTS BIODÉGRADABLES NATURELS MAULER® puis eau savonneuse.

RENDEMENT

Env. 10 à 20 m² au litre. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec essuyable : env. 5 à 10 min. Au toucher : 4 à 8h.

Recouvrable : environ 12 à 24 h, après séchage complet.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Pour plus d'informations, se reporter au document «Parquets».

Se reporter scrupuleusement au mode d'emploi. Ne pas appliquer à des températures supérieures à 35°C, ni sur bois chauds : la surface pourrait rester tackifiante pendant plusieurs jours. Lors de l'essuyage, il est nécessaire de changer régulièrement de chiffon, dès qu'il est saturé de produit. Laisser sécher les chiffons avant de les jeter : risque d'auto-inflammation.

Pour un résultat optimal, et selon la porosité du bois, il est recommandé d'appliquer, après égrenage et dépoussiérage une seconde couche d'**HUILE DURE AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES MAULER®**, voire une troisième couche pour les bois très absorbants. Le bois doit être totalement saturé.

Pour s'assurer de la saturation du bois : il suffit, après séchage du film, de déposer quelques gouttes d'eau dans un endroit caché : si le bois est bien saturé, les gouttes ne s'étalent pas et restent en surface (ne pas laisser l'eau plus de 15 minutes sur la surface).

Pour les teintes gris et blanc, il est conseillé de croiser les couches lors de l'application afin de saturer au maximum le bois.

Prendre quelques précautions pendant les premiers jours. La dureté à cœur, et donc la résistance optimale, n'est obtenue qu'après 2 à 3 semaines de séchage.

Entretien : si nécessaire, nettoyer avec un chiffon ou une serpillière très légèrement humide, un balai doux et l'aspirateur. Attendre au minimum 3 semaines de séchage avant la première intervention.

Pour réover : égrener soigneusement tout ou partie de la surface, dépoussiérer et ré-impregnier avec l'**HUILE DURE AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES MAULER®**. Contrairement aux vitrificateurs, la remise en état peut être localisée.

Les parquets huilés soumis à de fortes sollicitations doivent s'entretenir régulièrement.

CONDITIONNEMENT

1 L

2,5 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 2a/10a.

POINT ÉCLAIR

Env. 41°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient 2-butanone-oxime, Cobalt bis(2-ethylhexanoate). Peut produire une réaction allergique. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. En cas d'incendie : utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction. Laisser sécher les chiffons avant de les jeter : risque d'auto-inflammation.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

<http://www.mauler.fr/produit/huile-dure-huiles-et-resines-naturelles/>



7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
18 rue de Cherbourg - F-68260 KINGERSHEIM
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr

www.mauler.fr