



INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

EMISSIONS  
AIR INTERIEUR  
NON CONCERNÉ



## DÉCAPANT EXTRA-FORT GEL

### PROMESSES

NOUVELLE GENERATION SANS chlorure de méthylène, sans soude, (ne noircit pas les bois), sans solvant chloré, sans paraffine, sans distillats de pétrole, sans NMP.

Contient environ 54% de solvant biodégradable recyclé et 10% de solvant agrosourcé.

**Décape en profondeur, économique** (ne s'évapore pas : une seule application suffit). Efficace même à faible température.

Spécialement conçu pour **décapier en profondeur tous types de revêtements** : peintures, vernis, lasures, vitrificateurs, huiles... glycérophthaliques, synthétiques, polyuréthanes, vinyliques, acryliques... monocomposants, bi-composants.

Ne coule pas.

### UTILISATION

Pour tout revêtement. Peut altérer certaines matières plastiques, faire un test préalable.

### LOCALISATION

Intérieur et extérieur.

### TEINTE

Incolore.

### ODEUR

Moyenne.

### CARACTÉRISTIQUES

Gel.

**SOLVANTS** (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Esters végétaux, solvant terpénique.

### DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,06.

# DÉCAPANT EXTRA-FORT GEL

## APPLICATION

**Application** : pinceau souple, rouleau en poil de laine, pistolet.

**Décapage** : spatule, raclette, nettoyeur haute pression.

## DILUTION

Prêt à l'emploi.

## PRÉPARATION DES FONDS

Les surfaces à décapier doivent être parfaitement sèches.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Eau froide savonneuse.

## RENDEMENT

**Env. 5 à 10 m<sup>2</sup>** par litre (en une couche).

Est fonction de la nature et du nombre de couches du produit à décapier.

## TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Est fonction de la nature du support.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

## CONSEILS DU FABRICANT

Pour accélérer l'action du décapant et faciliter sa pénétration, en particulier sur anciennes glycéros ou sur couches multiples, poncer légèrement la surface à traiter avant application à l'aide d'un papier gros grain.

Laisser agir 5 à 20 min selon la nature et l'épaisseur de couche à décapier.

Le revêtement sera ramolli bien avant de voir apparaître les frisures.

Bien rincer à l'eau claire et laisser sécher complètement le support avant d'appliquer un nouveau revêtement.

## CONDITIONNEMENT

1 L

## DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

## CLASSIFICATION (NF T36-005)

Néant.

## POINT ÉCLAIR

Supérieur à 63°C.

## RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

### MANIPULATION

Danger. Provoque des lésions oculaires graves. Contient : acide lactique. Porter des gants et un vêtement de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin. .

### STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants.

### PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux- Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<http://www.mauler.fr/produit/decapant-extra-fort/>



7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ  
18 rue de Cherbourg - F-68260 KINGERSHEIM  
Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax: +33 (0)3 89 50 27 06  
[info@mauler.fr](mailto:info@mauler.fr)

[www.mauler.fr](http://www.mauler.fr)